

(HT) Series

INTERIORS & DESIGN

FASHION



Scope 1 and 2

Questa pelle semi-anilina cattura l'eleganza della storia con il suo aspetto unico e le sue qualità distintive. Offre una texture calda e setosa, perfetta per divani e arredi d'interni. Perfetta per chi cerca un profondo legame con l'autenticità e la storia nel proprio stile.

This Semi-Aniline leather captures the elegance of history with its unique appearance and distinctive qualities. It provides a warm and silky texture, perfect for sofa and interior furnishing. Perfect for those who seek a deep connection with authenticity and history in their style.



European origin



Thickness
0.9-1.1 mm



Average size
52-54 sf



Chrome tanning



Dyed through

Analisi
Test

Metodo di prova
Test method

Unità di misura
Measurement unit

Garantito
Guaranteed

Resistenza allo strappo pantalone
Tear strength (single edge tear)

UNI EN ISO 3377-1

N

≥ 20

Solidità del colore allo strofinio (secco, 50 cicli)
Colour fastness to rubbing (dry, 50 cycles)

UNI EN ISO 11640:1998

Scala dei grigi
Grey scale

≥ 3/4

Solidità del colore allo strofinio (umido, 20 cicli)
Colour fastness to rubbing (wet, 20 cycles)

UNI EN ISO 11640:1998

Scala dei grigi
Grey scale

≥ 3

Solidità del colore allo strofinio (sudore, 20 cicli)
Colour fastness to rubbing (sweat, 20 cycles)

UNI EN ISO 11640:1998
ISO 11641 pH8

Scala dei grigi
Grey scale

≥ 3

Resistenza alle flessioni (secco, 50.000 cicli)
Flexing endurance (dry, 50.000 cycles)

UNI EN ISO 5402

-

Nessun danno
No damage

Solidità del colore alla luce artificiale (energia di esp. 16.000 kJ/m²)
Color fastness to artificial light (exp. energy 16.000 kJ/sqm)

UNI EN ISO 105 B02
(MET. 5)

Scala dei blu
Blue scale


≥ 3

Resistenza al fuoco, alla sigaretta e alla piccola fiamma
Smolder resistance, cigarette and match flame

CAL TB-117 (2013, Sec. 1)
BS 5852: 1979, source 0-1
BS EN 1021-1-2:2006

-

Passa
Pass



LEATHER CARE

Evitare la luce diretta del sole.
Evitare l'esposizione alle fonti di calore.
Avoid direct sunlight.
Avoid exposure to heat sources.

La pelle di Gruppo Mastrotto è stata sottoposta al sistema di misurazione Biobased, certificato dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). La percentuale Biobased rappresenta il carbonio organico derivato da materiale rinnovabile, rispetto al carbonio di origine fossile. Il metodo utilizzato per la quantificazione è l'ASTM International D6866.

Gruppo Mastrotto leather has been subjected to the Biobased measurement method, certified from the United States Department of Agriculture (USDA). The Biobased percentage represents the organic carbon that originates from renewable material, compared to fossil carbon. The analytical method used to quantify the amount is in according to ASTM International D6866.

Company with Management System
Certified: quality UNI EN ISO 9001:2015,
environmental UNI EN ISO 14001:2015.



Azienda con Sistemi di Gestione
Certificati: qualità UNI EN ISO 9001:2015,
ambientale UNI EN ISO 14001:2015.



(HC) Series

INTERIORS & DESIGN

FASHION

BOATS



Scope 1 and 2

Questa serie è realizzata con pregiate pelli bovine europee. La pelle presenta una mano morbida e un aspetto semi-opaco unico ed esclusivo. Morbidezza, una consistenza cerosa e una resistenza superiore completano l'eccellenza di questa pelle. Ideale per chi cerca uno stile senza compromessi in divani, poltrone e altri componenti d'arredo.

This Series is made from fine European Bovine hides. The leather features a soft hand and a unique and exclusive semi-opaque look. Softness, a waxy texture and a superior resistance complete the excellence of this leather. Ideal for those seeking uncompromised style in sofas, armchairs and other furnishing components.



European origin



Thickness
1.2-1.4 mm



Average size
52-54 sf



Chrome tanning



Dyed through

Analisi
Test

Metodo di prova
Test method

Unità di misura
Measurement unit

Garantito
Guaranteed

Resistenza allo strappo pantalone
Tear strenght (single edge tear)

UNI EN ISO 3377-1

N

≥ 20

Solidità del colore allo strofinio (secco, 500 cicli)
Colour fastness to rubbing (dry, 500 cycles)

UNI EN ISO 11640:1998

Scala di grigi
Grey scale

≥ 4

Solidità del colore allo strofinio (umido, 250 cicli)
Colour fastness to rubbing (wet, 250 cycles)

UNI EN ISO 11640:1998

Scala di grigi
Grey scale

≥ 4

Solidità del colore allo strofinio (sudore, 80 cicli)
Colour fastness to rubbing (sweat, 80 cycles)

UNI EN ISO 11640:1998
ISO 11641 pH8

Scala di grigi
Grey scale

≥ 4

Resistenza alle flessioni (secco, 50.000 cicli)
Flexing endurance (dry, 50.000 cycles)

UNI EN ISO 5402

-

Nessun danno
No damage

Adesione della rifinitura (secco)
Finish adhesion (dry)

UNI EN ISO 11644

N/cm

≥ 2

Solidità del colore alla luce artificiale (energia di esp. 16.000 kJ/m2)
Colour fastness to artificial light (exp. energy 16.000 kJ/sqm)

UNI EN ISO 105B02
(MET. 5)

Scala dei blu
Blue scale

≥ 5

Resistenza al fuoco, alla sigaretta e alla piccola fiamma
Smolder resistance, cigarette and match flame

CAL TB-117 (2013, Sec. 1)
BS 5852:1979 (source 0-1)
BS EN 1021-1-2:2006

-

Passa
Pass



90%
Biobased content
range: 85%-90%
Fossil



www.blauer-engel.de/uz148

LEATHER CARE

Evitare la luce diretta del sole.
Evitare l'esposizione alle fonti di calore.
Avoid direct sunlight.
Avoid exposure to heat sources.



0575

Reg. II-2/3, Reg. II-2/5, Reg. II-2/9, Reg. X/3, Reg. II-2/3, Reg. II-2/5, Reg. II-2/9, IMO Res. MSC 36(63)-(1994 HSC Code), 7, IMO Res. MSC 97(73)-(2000 HSC Code), 7, IMO Res. MSC 307(88)-(2010 FTP Code), IMO/MSC/Circ. 1102.



Azienda con Sistemi di Gestione
Certificati: qualità UNI EN ISO 9001:2015,
ambientale UNI EN ISO 14001:2015.

Company with Management System
Certified: quality UNI EN ISO 9001:2015,
environmental UNI EN ISO 14001:2015.



(HQ) Series

Mistral è un articolo trattato in superficie con speciali cere, che donano all'articolo un look vintage e conferiscono alla pelle una particolare resistenza. La sua texture rivela una grana naturale che arricchisce ogni ambiente. Perfetto per il design d'interni, Mistral dona autenticità e un tocco di eleganza naturale agli arredi, rendendoli raffinati e moderni.

Mistral is an article treated on the surface with special waxes, which give it a vintage look and enhanced durability. Its texture reveals a natural grain that enriches any space. Perfect for interior design, Mistral brings authenticity and a touch of natural elegance to furnishings, making them appear both refined and modern.

Der Artikel Mistral ist ein Leder mit einem lebendigen Stil, der Charakter und Stärke verkörpert. Seine transparente Oberfläche mit leichtem Zweitön und natürlichem Narbenbild bereichert jeden Raum. Mistral ist authentisch und modern, die natürliche Eleganz eignet sich perfekt für die Inneneinrichtung.

Mistral est un article au style vécu, qui possède du caractère et de la force. Sa texture, légèrement contrastée, révèle un grain naturel qui enrichit n'importe quel environnement. Parfait pour la décoration d'intérieur, Mistral apporte de l'authenticité et une touche d'élégance naturelle aux meubles, les rendant raffinés et modernes.



THICKNESS
0.9-1.1 mm



AVERAGE SIZE
4.5 m²



CHROME
TANNING



DYED
THROUGH




NATURALLY
ANTI-MITE



LOW EMISSIONS
BLUE ANGEL ECOLABEL



WATER AND STAIN
RESISTANT



SUPERIOR
DURABILITY



CLEANING WITH WATER
AND MILD SOAP

Analisi Test	Metodo di prova Test method	Unità di misura Measurement Unit	Garantito Guaranteed
Resistenza allo Strappo Pantalone Tear strength - single edge tear	UNI EN ISO 3377-1	N	≥ 20
Solidità del colore allo strofinio - Secco 500 cicli Colour fastness to rubbing - Dry 500 cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio - Umido 250 cicli Colour fastness to rubbing - Wet 250 cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio - Sudore 80 cicli Colour fastness to rubbing - Sweat 80 cycles	UNI EN ISO 11640:1998 - 11641 (pH8)	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Resistenza alle flessioni - Secco 50.000 cicli Flex resistance - Dry 50.000 cycles	UNI EN ISO 5402	-	Nessun danno* No damage*
Adesione della rifinitura - A secco Adhesion of finish - Dry	UNI EN ISO 11644	N/cm	≥ 2
Solidità del colore alla luce artificiale Energia di esposizione 16.000 kJ/m ² Colour fastness to artificial light Exposition energy 16.000 kJ/m ²	UNI EN ISO 105B02 (MET.5)	Scala dei blu Blue scale	≥ 5
Comportamento alle macchie (vino, panno sporco, ketchup) Maintainability - soiling behaviour (wine, soiling cloth, ketchup)	IM - 30 min	Scala dei grigi Grey scale	≥ 3
Resistenza al fuoco, alla sigaretta e alla piccola fiamma Smolder resistance, cigarette and match flame	CAL TB-117 (2013, Sec.1) BS 5852:1979, source 0-1 BS EN 1021-1-2:2006	-	Passa Pass

* visibile ad occhio nudo
* visible to the naked eye



Scope 1 and 2



85%
Biobased content range: 75%-85% Fossil



www.blauer-engel.de/uz148



Azienda con Sistemi di Gestione
Certificati: qualità UNI EN ISO 9001:2015,
ambientale UNI EN ISO 14001:2015.

Company with Management System
Certified: quality UNI EN ISO 9001:2015
environmental UNI EN ISO 14001:2015.



(HO) Series

The HO series represents the finest Full Aniline leather made from only Scandinavian Bovine hides of the highest quality. The Tannery was formed in the 1920s and over 100 years of experience and is still family owned til this date.

It operates as a fully integrated tannery. This means that all steps, from the untreated rawhide to the finished leather, take place at our own facility in Hehlen. Around 40 steps are required to transform the raw material into a durable material – tested, refined, and full of character. This ensures consistent quality, transparency, and technical reliability – from the first cut to the finished leather.

Our specialists master all stages of leather production, combining traditional tanning skills with state-of-the-art technology. Our state-of-the-art production facilities allow us to process up to 1,500 hides daily. Through targeted recipe adjustments, individual properties such as feel, shine, elasticity, and embossing can be precisely tailored to customer requirements.

Strength	1.0 - 1.2 mm
Average skin size	approx. 5.50 sqm
raw materials	European tame
tanning	mineral (chrome tanned)
Leather type	full-grain aniline leather
Short description	Tumbled, soft nappa leather with the finest possible structure

Technical data (according to RAL GZ 430)

Rubbing fastness according to Veslic:

50 tours dry*DIN EN ISO 11640 ≥ 3

20 tours wet*DIN EN ISO 11640 ≥ 3

20 Tours Welding Solution 20DIN EN ISO 11640 ≥ 3

Tensile strength (N/mm)DIN EN ISO 3377-1/2 ≥ 20 N

Lightfastness DIN EN ISO 105-B02 ≥ 3

Permanent folding behavior 20,000 toursDIN EN ISO 5402 No damage

Fire tests DIN EN ISO 75200 DIN EN ISO 1021 1+2 CA TB 117:2013



ZERTIFIKAT
ISO 14001:2015

